

CapaSilan



Date tehnice

Utilizare specifică	Material de acoperire
Densitate	1,36 g/cm ³
Rezistență la frecare	Clasa 1, corespunde termenului de rezistent la frecare conf. DIN 53778
Raport de contrast	Clasa 1 (conform DIN EN 13300)
Consum	140 ml/m ²
Grad de luciu	Foarte mat (conform DIN EN 13300)

Compoziție

Cod produs /Cod GIS	M-SF01
Conservanți	conține
Conținutul de COV conform RL 2004/42/CE	< 0 % < 1 g/l
Conținut de COV conform LEED [less water/mai puțină apă]	< 1 g/l
Fără solvenți și plastifianți conform VdL- RL 01	da
Diluabil cu apă conform 2004/42/CE (Decopaint/Vopsea decorativă)	da
Plumb, cadmiu, crom VI* (*Nu este o componentă a rețetei)	nu conține

Eco-etichetare

Îndeplinește cerințele privind conținutul de COV conform	RAL-UZ 102
---	------------

Certificări pentru clădiri

Adecvarea pentru DGNB (Societatea Germană pentru construcții durabile), criteriul ENV 1.2 (2012) "Riscuri de mediu local"

Nr.	Utilizare	Tip produs	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Acoperiri lichide pe substraturi predominant minerale cum sunt: betonul, zidăria, mortarul, masele de șpaclu, tencuielile, tapetele, plăcile de gips-carton. Nu sunt luate în considerare suprafețe pardoselilor și căile de circulație, cum ar fi garajele subterane, drumurile de acces etc.	vopsele decorative, mase de șpaclu decorative, acoperiri de legare a prafului, pardoseli fără cerințe speciale din punct de vedere a stabilității, acoperiri de protecție a betonului	da	da	da	da
27	Elementele de construcție acoperite din fabrică cum sunt de ex. elementele de fațadă, ușile, radiatoarele (calorifere) etc. Elementele zincate la cald (prin cufundare) nu sunt considerate acoperiri potrivite scopurilor acestui criteriu.	grund și strat final de acoperire (de ex. vopsele, lacuri)	da	da	da	da

Adecvarea pentru utilizare conform LEED

Categorie (IEQ4.2-2009)

flat topcoat (strat de acoperire fără asperități)

Limita COV:

50 g/l

Limita îndeplinită:

da

Categorie (IEQ4.2-2009)

flat topcoat with colorant added at the point of-sale (strat de acoperire fără asperități cu colorant adăugat la punctul de vânzare)

Limita COV:

100 g/l

Limita îndeplinită:

da

Conținutul de materiale reciclate

nu conține

Locația de producție

DAW SE

Strada Roßdörfer nr. 50

Ober-Ramstadt 64372 Germania

Fișă de sustenabilitate Ediție: 14.01.2016

Această fișă s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere diferitele cerințe ale cerficărilor pentru clădiri, cumpărătorul/aplicatorul nu este scutit de obligația verificării pe propria răspundere dacă evaluarea noastră corespunde cu sistemul de certificare propus și cerințele acestuia. Această fișă prezintă valabilitate doar ca fiind cea mai nouă versiune emisă și numai împreună cu cea mai recentă fișă tehnică și fișă cu date de securitate. Asigurați-vă de actualitatea acestei fișe de sustenabilitate accesând pagina noastră de internet www.caparol.ro.

Acest document este o traducere a fișei de sustenabilitate CapaSilan editată în limba germană • Ediție: 23.01.2013