

Dupa-Haftgrund

Grund de înaltă calitate pentru exterior, cu capacitate de consolidare a suprafețelor și o foarte bună aderență.



Descriere produs	
Domeniu de aplicare	Grund pigmentat alb, cu capacitate de consolidare și o foarte bună aderență, special destinat suprafețelor exterioare acoperite cu vopsele vechi cretoase dar portante, precum și pentru suprafețe decapate ce urmează a fi finisate cu vopsele Duparol. Pot fi folosite și alte finisaje, cu toate acestea, se va verifica compatibilitatea acestora cu produsul. Nu este destinat plăcilor de polistiren sau sistemelor de termoizolație cu polistiren.
Proprietăți	Pe bază de solvenți, aderență foarte bună, consolidează straturile vechi cretoase dar portante.
Material de bază	Rășină polimerizată
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l
Culoare	Alb. Nuanțarea Dupa-Haftgrund se realizează în fabrică.
Grad de luciu	Mat
Produse complementare	<ul style="list-style-type: none"> ■ Duparol ■ Duparol-W

Prelucrare	
Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și suficient de întărite. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Mod de aplicare	Pentru aplicare se vor folosi pensule sau role rezistente la solvenți.
Diluare	Se diluează exclusiv cu Dupa-grund.
Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețele foarte absorbante se aplică produsul diluat cu max. 20% Dupa-grund iar pe suprafețele dense, neabsorbante, cu max. 10% Dupa-grund.
Consum	Pe suprafețe netede cca. 180-220 ml/m ² , în funcție de natura suportului. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: Se poate aplica și pe îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.



Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. La temperaturi mai scăzute și umiditate a aerului crescută, timpul de uscare se prelungeste.
Unelte	Pentru a se păstra eficacitatea grundului, acesta se aplică numai cu pensule sau role rezistente la solvenți.
Curățarea uneltelor	Se face cu nitro-diluant.
Notă	Dupa-Haftgrund este incompatibil cu alte materiale, cu Duparol sau Duparol-W. Prin urmare, nu se amestecă cu acestea.

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	R11 Foarte inflamabil. R41 Risc de leziuni oculare grave. R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S7/9 A se păstra recipientul închis ermetic și într-un loc bine ventilat. S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteii – Fumatul interzis. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate. S38 În cazul unei ventilații insuficiente se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației. S39 A se proteja corespunzător ochii/fața. S51 A se utiliza numai în spații bine ventilate. S62 În caz de înghițire, a nu se provoca vomă; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material se vor evacua conform prevederilor legale la un punct de colectare a lacurilor vechi.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 750 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GP05
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 735 · Ediție: Ianuarie 2010

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.