

Caparol WeissGrund

Grund pentru vopsele de dispersie sintetică și vopsele de dispersie silicatică, aplicabil la interior.



Descriere produs	
Domeniu de aplicare	Grund-vopsea special, pigmentat alb, destinat grunduirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică sau dispersie silicatică. Strat de grund ce crește aderența suprafețelor netede, portante, de ex. plăci de gips (gips-carton), beton, tencuieli de gips din grupele de mortare PIV și PV precum și plăcile de construcții din gips. Strat de grund ce îmbunătățește aderența suprafețelor netede, ușor absorbante, înaintea aplicării tuturor tipurilor de tapete.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus ■ capacitate de difuzie ■ înaltă aderență la substrat ■ egalizează capacitatea de absorbție ■ capacitate bună de acoperire ■ strat de grund aderent pentru vopselele de dispersie silicatică în cazul aplicării pe suporturi ce nu permit o silicizare corespunzătoare
Material de bază	Dispersie sintetică modificată, conform DIN 55945.
Ambalaj/Capacitate recipient	5 l, 15 l
Culoare	Alb. Caparol WeissGrund se poate nuanța cu max. 25 % coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA - Amphicolor Vollton- und Abtönfarbe, într-o nuanță asemănătoare cu cea a stratului final. Caparol WeissGrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densitate: 1,46 g/cm³.

Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.



Diluare	Se diluează exclusiv cu apă.
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 5% apă în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 150 ml/m ² . Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 8°C pentru substrat și aer.
Timpe de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Caparol WeissGrund se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 14-16 mm), pensula sau cu aparate de pulverizare. Aplicare Airless Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,021-0,025" Presiune la pulverizare: 50-60 bar Pistolul se echipează cu filtru grosier pentru vopsele (verde). La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară.
Curățarea uneltelor	Se spală cu apă, imediat după utilizare.
Notă	Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol WeissGrund se nuanțează numai cu CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) și AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe sau în sistem ColorExpress. Nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Măsurile de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spații bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GP01
Compoziție	Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnica@caparol.ro

Informații tehnice nr. R12 · Ediție: Iulie 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.