

AmphiSilan Grundierfarbe

Grund special ca punte de aderență în pregătirea suprafețelor pentru aplicarea vopselelor pe bază de rășină siliconică. Aplicare economică și fără a crea ceață în sistem Nespri-TEC.



Descriere produs

Domeniu de aplicare

Grund pigmentat, diluabil cu apă, ca punte de aderență pe suprafețele dense (compacte), netede și ca produs de fixare a tencuielilor sintetice afectate de intemperii înaintea vopsirii cu Amphisilan, ThermoSan sau AmphiSilan Nespri-TEC. Se poate aplica prin pulverizare în sistem Nespri-TEC, fără a crea ceață. În funcție de condițiile meteorologice, dacă este cazul, se vor folosi prelate sau plase pentru schele.

Material de bază

Dispersii sintetice speciale.

Ambalaj/Capacitate recipient

- **Produs standard:**
12,5 l
- **ColorExpress:**
15 l

Culoare

Alb.

AmphiSilan Grundierfarbe se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: 1,4 g/cm³.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	+	+	+
(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat				



Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și suficient de uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică nediluat cu pensula, rola sau prin pulverizare. Se poate aplica prin pulverizare cu aparate Nespray-Airless fără a crea ceață. Unghi de pulverizare: 30°, Duză: duză dublă specială Nespray 0,016–0,019", Presiune: 150-180 bar. Temperatura materialului va fi reglată automat de aparatele Airless Nespri-TEC. Presiunea (pistolul închis) se reglează pe aparat în zona marcată cu culoare albastră. Presiunea de pulverizare (pistol deschis) se va afla în acest caz (în timpul pulverizării) în zona marcată cu culoare verde.
Consum	Cca. 150-250 ml/m ² , în funcție de rugozitatea suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.
Notă	AmphiSilan Grundierfarbe nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă. Pentru a-și păstra proprietățile specifice, nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spații bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 25 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GP01
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 194 · Ediție: Aprilie 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.