

Caparol AquaSperrgrund

Grund de izolare pentru interior, diluabil cu apă, cu proprietăți excelente de aderență.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Grund cu proprietăți foarte bune de izolare a petelor de nicotină, apă și funingine, substanțe cu conținut de anilină și substanțe colorante din stratul suport. Utilizat de asemenea ca strat de izolare premergător aplicării de tapete.

Proprietăți

- diluabil cu apă, ecologic
- efect puternic de izolare
- material de izolare conform VOB
- capacitate de difuzie
- valoare $S_d < 0,1$ m
- înaltă aderență
- miros slab
- cu tensiuni reduse
- rezistent la alcalii

Baza materialului

Rășină cationică polimerizată în soluție.

Ambalaj/Capacitate recipient

5 lt., 12,5 lt.

Culoare

Alb

Acest material nu se poate nuanța, deoarece nu este compatibil cu alte produse.

Grad de luciu

Mat

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: 1,4 g/cm³.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	+	-	-
(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate.

În ceea ce privește eventualele lucrări de pregătire a suprafețelor, vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”.

Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Produsul se aplică pe toate suprafețele minerale uzuale (tencuială, beton, zidărie) plăci de fibrociment, panouri din lemn, plăci presate și PAL, gips, plăci de gips, vopsea veche, suprafețe ceramice precum și sticlă, materiale sintetice (e necesară o aplicare de probă) și metale neferoase. Suprafețele murdare de nicotină, petele de funingine sau grăsime se spală cu apă și detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță prin periere.



Mod de aplicare	Cu pensula sau rola. Uneltelor se curăță cu apă, imediat după utilizare.
Instrucțiuni de aplicare	<p>Strat de grund: Se aplică Caparol AquaSperrgrund nediluat. Pe suprafețele foarte afectate se aplică un al doilea strat.</p> <p>Prelucrare ulterioară: Se poate aplica orice vopsea de dispersie Caparol pentru interior, în conformitate cu fișa tehnică a respectivului produs.</p>
Consum	Cca. 90–110 ml/m ² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	<p>Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer. Pentru obținerea unor efecte optime de izolare, temperatura minimă este de +16°C.</p>
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Notă	<p>Caparol AquaSperrgrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale.</p> <p>Pentru încăperile, suprafețele cu impurități sau suprafețele cu un grad extrem de contaminare ce trebuie renovate și date în folosință într-o singură zi, recomandăm vopseaua de renovare rapidă cu înaltă capacitate de acoperire Dupa-inn N°1.</p> <p>Încăperile unde se prepară, se depozitează sau se vând alimente trebuie aerisite cel puțin 3 zile de la data aplicării materialului și până la darea în folosință a încăperii.</p>

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	<p>S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p> <p>S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare.</p> <p>S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.</p>
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.
Cod produs Vopsele și lacuri	M-GP01
Compoziție	Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 384 · Ediție: Ianuarie 2010

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro