



# Capatect-Fugendichtband 2D

Bandă de etanșare autoadezivă, precomprimată, auto expandabilă

## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Bandă de etanșare autoadezivă din spumă poliuretanică, precomprimată, auto expandabilă, utilizată în cadrul sistemelor de izolație termică la exterior Capatect.

054/00: etanșarea rosturilor de sub glaf, grosime: 2-6 mm

054/01: etanșarea termoizolației la întâlnirea diferitelor elemente constructive, grosime: 5-1 mm

Proprietăți

- Ușor de tăiat și montat
- Aplicarea nu necesită grunduire prealabilă
- Compatibilă cu materialele de construcție standard, ex. beton, cărămidă, ceramică, tencuială, lemn, plastic, aluminiu, oțel
- Rezistă la intemperii, în conformitate cu DIN 18542
- Rezistă la îmbătrânire, în conformitate cu DIN 18542
- Poate fi vopsită

Culoare

Antracit.

Depozitare

În loc uscat și răcoros.

Termen de valabilitate

1 an

Date tehnice

- Spumă poliuretanică cu fețe laterale hidrofobizate
- Rezistență termică: de la -30°C până la +90°C
- Reacția la foc: Clasă de inflamabilitate B1, conform DIN 4102
- Difuzia vaporilor de apă, Sd: <0,5 m

Nr. Produs	Tip	Lungime	Lățime	Grosime	Ambalare
054/00	2D	18,0 m	15 mm	2-6 mm	5 role x 18,0 m = 90 m
054/01	2D	9,0 m	15 mm	5-12 mm	5 role x 9,0 m = 45 m

## Aplicare

Pregătirea suprafeței

Rosturile de etanșare trebuie să fie curate, uscate, fără urme de ulei, grăsimi, sau alte substanțe ce pot afecta sau împiedica aderența.

Consum

1,0 m/m

Condiții de aplicare

Expandarea benzii de etanșare este independentă de temperatura aerului și a stratului suport. În condiții normale, timpul de expandare a benzii este de cca. 10 minute.

Instrucțiuni de aplicare

Lățimea benzii se va alege conform tabelului anterior. Banda se va lipi numai pe suprafețe corespunzătoare. Marginile rosturilor de dilatație trebuie să fie paralele. La tăierea benzii se va adăuga 2 cm pentru fiecare m măsurat. Lipirea benzii de etanșare se începe de jos în sus și se presează puternic pentru o aderență corespunzătoare. Îmbinarea capetelor trebuie să fie exactă.



Banda se va lipi în plan cu marginea rostului. Adezivul nu aderă pe suprafețe ude/umede. În cazul colțurilor banda de etanșare se întrerupe și se continuă cu o îmbinare exactă. În cazul în care se va acoperi cu masă de șpaclu, este necesară executarea unei tăieturi în suprafața mortarului pentru evitarea fisurării ulterioare. La fel se procedează și în cazul tencuiei decorative. Parte exterioară a benzii de etanșare, poate fi acoperită cu o lazură semi-transparentă, ce nu formează peliculă; pentru a fi în ton cu nuanța fațadei.

## Recomandări

Dezafectare

Resturile de material sunt dezafectate ca gunoi menajer. Respectați prevederile locale privind dezafectarea gunoierului menajer.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600  
e-mail: [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro)

### Informații tehnice nr. R046 · Ediție: August 2016

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)